【寸法許容差表】

単位: mm

等級	-								-
厚さ・幅	6 級	7級	8級	9級	10 級	11 級	12 級	13 級	14 級
3以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.006	-0.010	-0.014	-0.025	-0.040	-0.060	-0.10	-0.14	-0.25
3を超え6以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.008	-0.012	-0.018	-0.030	-0.048	-0.075	-0.12	-0.18	-0.30
6 を超え 10 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.009	-0.015	-0.022	-0.036	-0.058	-0.090	-0.15	-0.22	-0.36
10 を超え 18 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.011	-0.018	-0.027	-0.043	-0.070	-0.110	-0.18	-0.27	-0.43
18 を超え 30 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.013	-0.021	-0.033	-0.052	-0.084	-0.130	-0.21	-0.33	-0.52
30 を超え 50 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.016	-0.025	-0.039	-0.062	-0.100	-0.160	-0.25	-0.39	-0.62
50 を超え 80 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.019	-0.030	-0.046	-0.074	-0.120	-0.190	-0.30	-0.46	-0.74
80 を超え 120 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.022	-0.035	-0.054	-0.087	-0.140	-0.220	-0.35	-0.54	-0.87
120 を超え 180 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.025	-0.040	-0.063	-0.100	-0.160	-0.250	-0.40	-0.63	-1.00
180 を超え 250 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.029	-0.046	-0.072	-0.115	-0.185	-0.290	-0.46	-0.72	-1.15
250 を超え 315 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.032	-0.052	-0.081	-0.130	-0.210	-0.320	-0.52	-0.81	-1.30
315 を超え 400 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.036	-0.057	-0.089	-0.140	-0.230	-0.360	-0.57	-0.89	-1.40
400 を超え 500 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-0.040	-0.063	-0.097	-0.155	-0.250	-0.400	-0.63	-0.97	-1.55

^{*}寸法許容差の数値は JIS B 0401-2 による。

・製造可能な許容差の等級

		丸		Þ.	亚.	六角	
	研削	引抜き	切削	角	1/-		
鉄	8~9 級	1	_	11 級	11~12 級	_	
ステンレス	8~10 級	9~11 級	11~13 級	12~13 級	12~18 級	11~13 級	

^{*}当社の標準品の許容差の等級です。

*上記以外の許容差の等級に関しましては、別途お問い合わせください。

^{*「~」}の表示の等級に関しましては、寸法、仕様により等級が異なります。 詳細は別途お問い合わせください。